



Multis EP 0

DESCRIPCIÓN

Grasa semifluida multifuncional para extrema presión con espesante lítico-cálcico

APLICACIONES

Multis EP 0 está especialmente desarrollada para la lubricación de chasis mediante un sistema centralizado para el que se recomiendan grasas de grado NLGI 0.

Sistemas de lubricación central que se encuentran en camiones, vehículos todoterreno utilizados en la agricultura, la ingeniería civil y la industria.

ESPECIFICACIONES

ISO 6743-9: L-XCCEB 0

DIN 51502: MP0K-35

VENTAJAS

Forma una película de lubricación duradera, lo que prolonga la vida útil de las piezas.

Multis EP 0, debido a sus excelentes características a baja temperatura y textura suave, tiene una capacidad de bombeo excepcional.

Multis EP 0 es miscible con la mayoría de las otras grasas jabonosas convencionales.

Excelente adherencia al metal.

Multis EP 0 no contiene plomo ni ningún otro metal pesado considerado perjudicial para la salud humana o el medio ambiente.

This lubricant used as recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk.
A material safety data sheet conforming to the regulations in use in the E.C. can be obtained from your local commercial adviser or downloaded at ms-sds.totalenergies.com

RECOMENDACIONES

Evite siempre la contaminación de la grasa por polvo y/o suciedad durante la aplicación. Preferiblemente utilizar un sistema de bomba neumática

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Propiedad	Valor	Unidad	Método
Espesante	Litio/Calcio	-	-
Grado NLGI	0	-	ASTM D 217
Color	Marrón	-	Visual
Aspecto	Lisa	-	Visual
Temperatura de aplicación	-35 a 120	°C	
Penetración a 25°C	355-385	0.1 mm	ASTM D 217
Temp. Para fluidez 1400 mbar	-35	°C	DIN 51 805
Delimon 7mm -20°C 1/10/100 g/min	1.7/6.5/30	Bar/m	DIN 51 816-T2
Punto de gota	>170	°C	IP 396
Viscosidad del aceite a 40°C	150	cSt	ASTM D 445
4 bolas EP	315	Kgf	ASTM D 2596
4 bolas antidesgaste	0.6	mm	ASTM D 2266

This lubricant used as recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk.
A material safety data sheet conforming to the regulations in use in the E.C. can be obtained from your local commercial adviser or downloaded at ms-sds.totalenergies.com